



Roostevabast terasest basseiniseadmete hooldusnõuanded

- Vajalik on igakuine korraline ülevaatus tuvastamaks esimesi märke väliste (keemiliste) mõjurite poolt põhjustatud oksüdatsioonist
- Vajalik on iganädalane korraline RV terasest basseiniseadmete puhastus vältimaks kuivjäägi (soolade või muude tahkete ainete) ladestumist RV terasest toodete pinnale
- Hoiduge RV terasest basseinidetailide ligidal tugevatoimeliste puhastusainete kasutamisest (pritsimisoht)
- Vältige kokkupuudet teiste metalliosade ja materjalidega (nt. raua, betooniliimide jms)
- Esmaste roostetuse ilmingute (pruunid laigud RV toodete pinnal) korral kasutage mitte-lihvivat metallipuhastit ja spetsiaalset RV terasest materjali puhastusinet, seejärel RV detailid puhta veega loputada ja puuvillase riidega kuivatada. RV terase puhastusainet saab tellida meie hooldustehnikutelt.
- Pöörake erilist tähelepanu interstitsiaalsetele aladele (näiteks RV detailide kinnitusankrud) ja veeliini mõjule RV terasest tarvikutele
- Lisades basseinivette soolasid või kasutades elektrolüüsi süsteemi tuleb pidevalt kontrollida vee pH-taset ja RV detailide seisukorda (vt. ka esimesed kaks punkti)
- Kontrollige, et pH reguleerijat, kloori ja muid basseinivee kemikaale kasutatakse reeglitekohaselt
- Vajalik on nõuetekohane basseinivee filtreerimine (vt. Tervisekaitsenormatiivid)
- Basseiniruumis moodustuva kondensatsiooni kontrollimiseks tagage niiskustvähendava seadme abil igapäevane õhuringlus. Õhuringlusele raskesti ligipääsetavasse kohta paigaldatud RV detailid vajavad eriti tihedat kontrolli/puhastust.
- Kord aastas on vajalik ennetav või parandav RV terasest tarvikute ja installatsiooni üldhooldus
- RV terase hooldust puudutav põhitõde: korraline nõuetekohane RV terasest toodete hooldus annab neile pideva roostekaitse ja välistab probleemid rooste tekkimisega